

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СВАРКИ

**НАНОСИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЧИСТЫЕ, ТВЁРДЫЕ, СУХИЕ, ОБРАБОТАННЫЕ ДО ПРАВИЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ**

- 1.1. С помощью щётки удалите все загрязнения, удалите масла и смазки ветошью, смоченной в **Belzona® 9111** (Очищающем/Обезжиривающем средстве) или в любом другом эффективном очищающем средстве, не оставляющем налета, например, метилэтилкетоне.
- 1.2. Придайте шероховатость поверхности дробеструйной обработкой, глубоким надрезанием или грубой шлифовкой.
- 1.3. Остановите растрескивание путём просверливания краев трещин. Длинные трещины должны быть просверлены, должна быть нарезана резьба и ввинчены болты через каждые 77-103 мм.
- 1.4. V-образно разделайте трещины при помощи ротационного напильника.
- 1.5. Повторно обезжирьте поверхность, используя чистую ветошь для предотвращения загрязнения.

### УЧАСТКИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ СЦЕПЛЕНИЮ С **BELZONA® 1111**

Нанесите кистью тонкий слой **Belzona® 9411** (Антиадгезионного Агента) и просушите в течение 15-20 минут, до перехода ко второму этапу.

### 2. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕАКЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Поместите всё содержимое ёмкостей с Отвердителем и с Основой на **Рабочую Поверхность Belzona®**. Тщательно перемешайте до получения материала однородной консистенции с отсутствием размылов.

#### 2.1. СМЕШИВАНИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Для облегчения смешивания при температуре материала ниже 5°C, необходимо подогреть содержимое упаковок Основы и Отвердителя до температуры 20-25°C.

#### 2.2. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

С момента начала смешивания **Belzona® 1111** подлежит применению в сроки, указанные в приведенной таблице:

Температура	5°C	15°C	25°C
Использование всего материала	35 минут	25 минут	15 минут

#### 2.3. СМЕШИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВ

Для смешивания небольших количеств **Belzona® 1111** используйте:

3 части Основы к 1 части Отвердителя по Объему  
5 частей Основы к 1 части Отвердителя по Весу

#### 2.4. ОБЪЕМНАЯ ЕМКОСТЬ СМЕШАННОГО СОСТАВА **Belzona® 1111**

398 см<sup>3</sup>/кг.

### 3. НАНЕСЕНИЕ **BELZONA®1111**

#### ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

##### НЕ применять, в случае:

1. Температуры ниже 5°C или относительной влажности выше 90%.
2. Погодных условий: дождя, снега, тумана или пасмурности.
3. Присутствия влаги на металлической поверхности или существования вероятности её появления, вследствие конденсации.
4. В случае риска загрязнения рабочей среды маслами или смазкой от находящегося рядом оборудования, а также дымом от керосиновых обогревателей или курения.

- 3.1. Нанесите **Belzona® 1111** непосредственно на подготовленную поверхность, используя предоставленный пластиковый аппликатор или шпатель.
- 3.2. Тщательно вдавливайте материал в поверхность с целью заполнения всех щелей, удаления вовлечённого воздуха, а также обеспечения максимального контакта с поверхностью.
- 3.3. Поверх трещин, зазоров и полостей, примените **Belzona® 9341** (Армирующая Лента).
- 3.4. Сформируйте требуемый контур **Belzona® 1111**, применяя пластиковый аппликатор или, альтернативно, позвольте материалу отвердеть и затем подвергните его машинной обработке.

#### ОЧИСТКА

Незамедлительно после использования все инструменты для перемешивания следует очистить при помощи **Belzona® 9111** или любым другим эффективным растворителем, например, метилэтилкетон. Инструменты для нанесения нужно очищать с помощью подходящего растворителя, такого как **Belzona® 9121**, МЭК, ацетон или разбавитель для целлюлозных лаков.

#### 4. ЗАВЕРШЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ

Позвольте **Belzona® 1111** отвердеть до начала воздействия эксплуатационных условий, указанных в таблице:

Температура	Перемещение или использование без нагрузки	Механическая обработка и/или лёгкая нагрузка	Полная механическая или тепловая нагрузка	Контакт с химическими веществами
5°C	4 часа	6 часов	4 дня	5 дней
10°C	3 часа	4 часа	2 дня	4 дня
15°C	2¼ часа	3 часа	1½ дня	3 дня
20°C	1¾ часа	2 часа	1 день	2 дня
25°C	1 час	1½ часа	20 часов	1½ дня
30°C	¾ часа	1 час	16 часов	1 день

Указанное время отверждения рассчитано на толщину слоя около 6 мм; для более тонкого слоя - время необходимо продлить, а для более толстого слоя - соответственно, уменьшить.

#### 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕАКЦИИ

Механические качества, устойчивость к высоким температурам и химическая стойкость продукта **Belzona® 1111** могут быть улучшены путем доотверждения.

После 2-4 часов после нанесения **Belzona® 1111** создайте условия для доотверждения продукта, используя при этом воздухоподогреватели, инфракрасные лампы и т.д. как минимум на протяжении 4 часов при 60-100°C

#### 6. НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ BELZONA® 1111.

По возможности **Belzona® 1111** следует наносить в один слой для достижения необходимой толщины.

При последующем нанесении подходящих покрытий **Belzona** рекомендуется дать **Belzona® 1111** достичь уровня отверждения "Обработка и/или легкая нагрузка". По истечении этого времени перед нанесением покрытия поверхность должна быть абразивоструйно обработана до получения шероховатости и достижения матового вида с минимальным профилем поверхности 40 микрон.

В качестве альтернативы, для работ, не связанных с погружением и эффектом «холодной стенки» \*, покрытие может быть нанесено непосредственно поверх **Belzona® 1111** в течение 90 минут при 50°F (10°C), в течение 60 минут при 68°F (20°C) или в течение 30 минут при 86°F (30°C).

\*При необходимости обратитесь в техническую службу **Belzona** за разъяснениями

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте внимательно соответствующие Паспорта безопасности материалов

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2021 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Продукты Belzona  
производятся в  
соответствии с  
системой менеджмента  
качества ИСО 9001

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение